

团体标准公告

2025 年第 65 号（总第 446 号）

关于批准发布 T/GXAS 317—2022《钢艺衣架》 团体标准第 2 号修改单的公告

广西标准化协会批准 T/GXAS 317—2022《钢艺衣架》
团体标准第 2 号修改单，自 2025 年 12 月 23 日起实施，现
予以公布（见附件）。

附件：T/GXAS 317—2022《钢艺衣架》第 2 号修改单



附件

团体标准 T/GXAS 317—2022《钢艺衣架》第2号修改单

第2章规范性引用文件中增加“QB/T 4317 浸塑衣架”。

5.2.2 表4中,规格尺寸高度的允许偏差“ $\pm 3\text{mm}$ ”修改为“ $\pm 2\text{mm}$ ”。

6.2 规格尺寸“用精度为 0.1mm 的卡尺进行测量”修改为“按QB/T 4317中规格尺寸的规定检测”。

6.5.1 横杆强度性能“将钢艺衣架挂钩固定,横杆距两端点 $1/4$ 处各施加1个质量为 3kg 的砝码,保持 5min ,取下砝码后对横杆进行检查。”修改为“按QB/T 4317中下杆强度的规定检测。”

6.5.2 挂钩与整体强度性能“将钢艺衣架挂钩固定,距架体两端点 $1/10$ 处的架体上各垂直施加1个砝码,线径 $\leq 3.0\text{mm}$ 的钢艺衣架砝码质量为 3kg ,线径 $\geq 3.0\text{mm}$ 的钢艺衣架砝码质量为 5kg ,保持 5min ,取下砝码后对挂钩及整体进行检查。”修改为“按QB/T 4317中下杆强度的规定检测。线径 $\leq 3.0\text{mm}$ 的钢艺衣架砝码质量为 3kg ,线径 $\geq 3.0\text{mm}$ 的钢艺衣架砝码质量为 5kg 。”

6.6 夹着性能“6.6.1 将符合GB/T 7568.4规定的聚酯基准贴衬织物,裁成宽 15mm 、长 60mm 、厚 5mm 的试条,将试条伸入夹内 20mm 并夹住,另一端与测力计连接,然后将试条从夹内拉出,并记下拉力值。6.6.2 以张开闭合为1次,开合频率为 $20\text{次}/\text{min}\sim 25\text{次}/\text{min}$ 。衣架配件夹试验200次,裤(裙)配件夹试验30次后,重复6.6.1的步骤,并记下拉力值。”修改为“按QB/T 4317中夹着性能的规定检测,并记下拉力值。”